


ساخت و مشخصه‌های نانوذرات کاتد پیل سوختی اکسید جامد

نفسه‌لسانی-پاییز ۹۱

سرفصل مطالب

۱. انرژی پاک
۲. اساس کار پیل سوختی
۳. عملکرد پیل
۴. اکسیدهای پرواسکایت ABO_3
۵. ویژگیهای مورد نیاز یک ماده ی کاتدی
۶. مراحل مکانیسم کلی کاهش اکسیژن در کاتد
۷. تفاوت عملکرد دو نوع کاتد
۸. نقص ساختار بلوری و بررسی پدیده هدایت
۹. بررسی روش ساخت ماده
۱۰. مشخصه یابی و تحلیل داده ها
۱۱. نتایج
۲۱. منابع



مقدمہ

حرکت به سمت انرژی پاک

۱. علل گرایش به سمت منابع جدید انرژی

- ✓ بحران انرژی
- ✓ محدودیت سوخت های فسیلی
- ✓ مشکلات ناشی از آلودگی های سوخت های فسیلی

۲. فواید کاربرد هیدروژن به عنوان سوخت

- کاهش آلاینده های زیست محیطی
- حذف اکسیدهای گوگرد و کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی


۳. منابع تأمین هیدروژن مورد نیاز پیل های سوختی

- منابع هیدروکربنی نظیر نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و...
- منابع تجدید پذیر نظیر باد و خورشید

اساس کار پیل سوختی

- ❑ هیدروژن به آند و اکسیژن به کاتد تزریق می شود.
- ❑ یون مثبت یا منفی از طریق الکترولیت جابجا می شود
- ❑ یون های H^+ و O^{2-} تشکیل آب می دهند که از سیستم خارج می شود
- ❑ موتور الکتریکی در مسیر جریان الکتریکی سیستم پیل را کامل می کند

حرارت + انرژی الکتریکی $2H_2 + O_2 = 2 H_2O$



عملکرد مطلوب پیل


عملکرد مطلوب پیل سوختی با توجه به محاسبه پتانسیل آن طبق معادله نرنست که بیانگر پتانسیل پیل است، تعریف می شود.

$$E = E^{\circ} + (RT/2F) \ln[P_{H_2}/P_{H_2O}] + (RT/8F) \ln[P_{O_2}^2]$$

عملکرد پیل با افزایش فشار و دما افزایش می یابد.

اکسیدهای پرواسکایت ABO_3



- عناصر A و B دو یون مثبت
- کاتیونی که بار کمتر و شعاع بزرگتری دارد در مرکز وجه
- کاتیون با بار بیشتر و شعاع کوچکتر در رؤوس سلول واحد مکعبی
- مجموع اعداد اکسایش آنیون ها برابر ۶- و کاتیون ها برابر ۶+



ساختار مناسب ترکیبات ABO_3


- ساختار ایده آل یک شبکه مکعبی است
- انحراف از حالت ایده آل با رابطه ی روبرو بیان می شود، که در آن t فاکتور سازگار tolerant factor نامیده می شود .

- $t = R_A + R_O / \sqrt{2} (R_B + R_O)$



ویژگیهای مورد نیاز یک ماده ی کاتدی


- فعالیت کاتالیستی
- هدایت الکترونی بالا
- پایداری شیمیایی و ترمودینامیکی
- پایداری ریختی
- سازگاری با الکتrolیت
- مقاومت ویژه سطحی (ASR) کم



ویژگی های مخصوص اکسیدهای پرواسکایت

۱. فروالکتریسیته در اکسید BaTiO_3
 ۲. ابر رسانایی در $\text{Ba}_2\text{YCu}_3\text{O}_7$
 ۳. داشتن هدایت الکتریکی نزدیک به هدایت فلزی، در برخی ترکیبات
 ۴. داشتن فعالیت کاتالیستی بالا بویژه در واکنش های اکسایش - کاهش
 ۵. پایداری ساختارهای کریستالی پرواسکایت
- ✓ امکان ایجاد یک حالت ظرفیتی غیر معمول
- ✓ گسترش جای خالی اکسیژن که منجر به افزایش خواص رسانندگی می شود


تفاوت عملکرد دو نوع کاتد برای پیل دما بالا و دما متوسط



T.Ishihara, Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells, Springer, 2009

تفاوت عملکرد هدایتی در رساناها، نارساناها، نیمه رساناها

✓ رسانایی وابسته به دما را می توان بر اساس نوارهای انرژی در جامدها توجیه کرد:



✓ یک نارسانا، دارای نوار انرژی به طور کامل پر و شکاف قابل توجه است.

✓ نیم رسانا ، دارای نوار انرژی پر با شکاف کم از نوار خالی بعدی است .

✓ در دمای صفر کلوین ، نوار رسانایی خالی است، با افزایش دما، بر اساس توزیع بولتسمان بسته به مقدار انرژی شکاف، این نوار انرژی پر می شود:

$$F(v_x) = (m/2k_B T)^{1/2} \exp(-mv_x^2/2k_B T)$$

کار آزمایستگی‌ها

ساخت ماده کاتدی LSCF

روش سل - ژل

در فرایند ساخت ماده، محلول شیمیایی یا (sol) به تدریج به سمت تشکیل یک سیستم دو فازی (gel-like) شامل هردو فاز مایع و جامد می رود.

ویژگی های این روش:

۱. افزایش تغلیظ یا چگالش مطلوب (polycondensation)
۲. افزایش پایداری ساختار از طریق کلوخه سازی (sintering)
۳. روش دمای پایین و ارزان
۴. امکان کنترل ترکیب شیمیایی تولیدی
۵. امکان تولید موادی با همگنی بالا

مراحل ساخت

- آماده سازی محلول حاصل از پودر مواد اولیه و محلول EDTA به عنوان محلول پایه
- انجام عملیات حرارتی شامل کلسین و کلوخه سازی برای تشکیل فاز نمونه

۱. ترکیب محلول نیتрат ها، EDTA و اسید سیتریک

۲. حرارت دهی و تشکیل ژل

۳. خشک کردن ژل

۴. آسیاب ژل خشک شده

۵. تکلیس

۶. پرس و تهیه قرص

۷. کلوخه سازی



تقسیم بندی فرآیند ساخت ماده کاتدی LSCF به ۲ بخش


- (۱) ساخت به روش EDTA-Citrate و کلوخه سازی تا 1000°C در محیط بازی $\text{pH}=9$
- (۲) ساخت ماده در محیط اسیدی با $\text{pH}=2.8$

مشخصه‌یابی

مشخصه یابی کاتد : بخش ۱

- (۱) بررسی طیف پرتو X
- (۲) بررسی تصاویر FESEM
- (۳) آنالیز حرارتی TGA و DTA
- (۴) بررسی مساحت سطح ویژه مؤثر و میزان تخلخل توسط BET
- (۵) محاسبه درصد تخلخل باز

طیف XRD نمونه ساخته شده در دماهای مختلف






فرمول دبای-شرر برای تعیین اندازه میانگین ذره

$$D_{hkl} = K\lambda / B \cos\theta$$


اندازه میانگین حدود ۱۹.۵ نانومتر محاسبه گردید

میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی FESEM




آنالیز حرارتی

❖ Differential Thermal Analysis



❖ Thermal gravimetry analysis



مساحت سطح ویژه مؤثر

$$\frac{1}{v[(P_0/P) - 1]} = \frac{c-1}{v_m c} \left(\frac{P}{P_0} \right) + \frac{1}{v_m c} \quad (1)$$

$$S_{\text{BET}} = \sigma/a$$






$$S_{\text{BET}} = 3.3646 \text{ m}^2/\text{g}$$

σ: سطح مقطع جذب a: میزان جرم جذبی

حجم تخلخل کل: 2.2326 Cm³/g

نمودارهای BET







محاسبه درصد تخلخل باز



وزن غوطه وری - وزن اشباع / وزن خشک - وزن اشباع = % حجم تخلخل باز

درصد تخلخل باز در حدود 0.6% محاسبه شد

بخش ۲



طیف آنالیز حرارتی DTA & TGA



نتیجہ

نتایج تحلیل ها

- طیف XRD نمونه مشخص کرد که فاز رومبوهدرال ماده تشکیل شده است.
- اندازه میانگین ذرات در حدود ۴۵۵ نانومتر، با استفاده از فرمول محاسبه شد.
- تصاویر FESEM از پودر قرص شده نیز نشان می دهد که پودر حاصل در ابعاد بزرگتر و با همگنی قابل قبولی حاصل شده است.
- آنالیز حرارتی ماده نشان می دهد، تأثیر عدم حضور امونیاک در تشکیل پیوندها در دمای کمتر مؤثر واقع شده و همچنین شدت گرمایی واکنش بیشتر شده است.

نتایج کلی

- (۱) تشکیل ترکیب LSCF با فاز کریستالی رومبوهدرال، یک ساختار پایدار و مناسب برای کاتد می باشد.
- (۲) ساخت ماده به روش سل-ژل خوداحتراقی عامل ایجاد یکنواختی یون فلزی در سطح اتمی و تولید ذرات در ابعاد نانومتر، یک روش ساخت کارآمد بشمار می آید.
- (۳) هنگامی که ماده از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است، انرژی سطح ذره بالا و اندازه ذره کوچک است، افزایش انرژی سیستم موجب پایداری ترمودینامیکی و رشد ذرات یا آگلومره شدن پودر می شود.
- (۴) افزایش مساحت سطح مؤثر می تواند ناشی از روش ساخت و افزایش میزان آسیاب پودر باشد که به بهبود خواص کاهشی کاتد کمک می کند.
- (۵) وجود محیط بازی و غیر اسیدی در تشکیل بهتر پیوندها و همچنین کمک به کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش سرعت واکنش کاتدی مؤثر است و محیط اسیدی تولید نانوذرات با اندازه بزرگتر، ناخالصی بیشتر و همچنین کاهش میزان همگنی پودر می شود
- (۶) مقدار فشار اعمالی، وجود احتراق در حین فرایند ساخت، مدت زمان و دمای حرارت دهی در مقدار تخلخل ماده نقش دارد.

منابع

- 1) T.Ishihara, Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells, Springer, 2009.
- 2) C.peters, Grain-Size Effects in Nanoscaled Electrolyte ,universitatsverlag karlsruhe, 2008
- 3) W . Fergus, Solide oxide Fuel Cells,CRC press, 2009
- 4) H.Aghabozorg, Inorganic chemistry, ISBN, 1998.
- 5) Streetman,Ben G., Electronical physics, 2002.
- 6) Lei Ge,Ceramics International 35 (2009) 2809-2815.
- 7) Xiwang Qi, Ind. Eng. Chem. Res. 2000, 39, 646, 653
- 8) T.Z. Sholklapper , Nano Lett , Vol. 7 , No. 7 , 2007
- 9) Christoph peters , Grain- Size Effects in Nanoscaled Electrolyte and Cathode Thin Films
- 10) Lei Ge, L. Ge et al. /Ceramics International 35 (2009) 3201-3206
- 11) N,Ortiz-Vitoriano,I,Ruiz,et al.Material Research Bulletin, 45 (2010),1513-1519.
- 12) A.Chuchamala, R.J. Wiglusz,et.al., J. of Rare Earths, 27 (2009),646.
- 13) Chunwen Sun, Rob Hui, J Solid State Electrochem,(2010) 14:1125-1144.

بیشتر از تو چه شما